

PERFECTO PLACAS

Norma IRAM 45062 / C3-1



Mezcla adhesiva cementícea, de baja absorción de agua, para la colocación de revestimientos cerámicos de baja (porcellanatos), media y alta absorción y pétreos, en obras con sistemas de construcción en seco (c colocación sobre placas de yeso).

DEFINICIÓN

Perfecto Placas es una mezcla adhesiva cementícea, de alta deformabilidad (clase 3) y baja absorción de agua (I), desarrollada por Cementos Avellaneda S. A. para su aplicación específica al campo de la construcción en seco (c colocación sobre placas de yeso).

Perfecto Placas está elaborado a base de cemento pórtland de alta resistencia (CPN50), arenas seleccionadas y aditivos de alto desempeño que mejoran la retención de agua de la mezcla y potencian su adherencia y deformabilidad.

USOS

Perfecto Placas está diseñado, específicamente, para ser empleado en la colocación de todo tipo de revestimientos cerámicos de alta, media y baja absorción (porcellanatos) y materiales pétreos, en obras con sistemas de construcción en seco (placas de yeso, montadas sobre perfilería metálica).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Por estar elaborado con un cemento de muy alta resistencia (CPN50 ARI, Avellaneda Extra), Perfecto Placas presenta, en comparación con los adhesivos estándar (fabricados a base de cementos pórtland de menor categoría resistente), una microestructura más densa que incrementa la adherencia del pegamento y reduce su absorción capilar. La adición de una elevada dosis de polímero potencia el desempeño del pegamento (mayor adherencia) y conduce a un mortero con mayor capacidad de deformación.

Entre las **propiedades más importantes** del pegamento, por estar vinculadas con su desempeño en la obra (seguridad de colocación), se encuentran la **adherencia**, el **tiempo de humectación** y el **tiempo abierto**.

Los valores de **adherencia** de **Perfecto Placas** superan, con gran holgura, los requisitos exigidos por la norma IRAM 45062 para las mezclas C3 (adherencia a 28 días, al aire, $R_{t_i} > 1,0 \text{ MPa}$). Este producto se destaca, además, por poseer una rápida evolución adherente a corta edad, lo que permite empastinar las juntas de colocación en forma temprana, en condiciones térmicas normales. La adherencia de Perfecto Placas, luego del proceso de envejecimiento por calor, cumple holgadamente los requisitos que la norma IRAM 45062 exige a las mezclas adhesivas destinadas a aplicaciones "especiales" ($R_{t_c} > 1,0 \text{ MPa}$), lo que pone de manifiesto su **alta capacidad de deformación**.

El valor medio del **tiempo de humectación**⁽¹⁾ (IRAM 45070) de Perfecto Placas es superior a 20 minutos, en tanto que el valor promedio del **tiempo abierto**⁽²⁾ (IRAM 45069) resulta superior en más de un 75 % al valor exigido por la norma IRAM 45062. Ambas propiedades, que constituyen una medida de la resistencia al secado superficial de la mezcla (pegajosidad), marcan la elevada calidad de este adhesivo y el beneficio extra que Perfecto Placas brinda a los colocadores al ofrecer la posibilidad de un mayor rendimiento, sumado a un plus de seguridad.

Perfecto Placas cumple holgadamente el requisito de la norma IRAM 45062 para las mezclas adhesivas de "baja absorción capilar al agua", conocidas en el mercado como "impermeables", lo que brinda mayor tranquilidad en aquellas colocaciones donde el movimiento de humedad constituya un tema de preocupación (baños, cocinas, zonas con pasajes de instalaciones sanitarias, etc.).

Centro de Atención al Cliente

0800-333-2363

atencionalcliente@cemavellaneda.com.ar

www.cementosavellaneda.com.ar

PERFECTO PLACAS

Norma IRAM 45062 / C3-I



NOTA:

1) Tiempo de humectación: Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del adhesivo y la colocación de la pieza, durante el cual, el secado de la superficie llaneada reduce la superficie de contacto entre ambos en un 50 %.

2) Tiempo abierto: Medida indirecta del intervalo máximo de tiempo que puede transcurrir entre la aplicación del adhesivo y la colocación de la pieza, durante el cual, el secado de la superficie llaneada no alcanza a perjudicar de manera significativa la fuerza de adhesión mínima requerida.

Tipo y clase de mezcla adhesiva	C3 I
Color del pegamento (polvo)	Gris
Densidad del pegamento (en polvo)	1,5 kg/dm ³
Agua de mezclado (L/kg de pegamento)	0,25
Aspecto de la mezcla	Pasta cremosa
Densidad de la mezcla (en estado fresco)	1,75 kg/dm ³
Temperatura de trabajo recomendable	5 °C a 35 °C
Tiempo de humectación (IRAM 45070)	> 20' (20 °C, 50 % HR)
Tiempo de corrección (IRAM 1758)	30'
Rellenado de juntas	24 horas ⁽¹⁾
Resistencia a la tracción después de	
• 28 días (al aire)	> 1,0 MPa
• 7 días (al aire) + 21 días (bajo agua)	> 0,7 MPa
• 14 días (al aire) + 14 días (estufa a 70 °C)	> 1,0 MPa
Tiempo abierto (IRAM 45069)	> 0,5 MPa (a 25')
Absorción capilar (IRAM 45076)	< 0,5 kg/m ² .h ^½
Tiempo máximo sugerido de almacenamiento	12 meses ⁽²⁾

(1) El tiempo está directamente relacionado con las condiciones climáticas.

(2) En envase original cerrado, protegido de la humedad.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UNA COLOCACIÓN SIN PATOLOGÍAS

Preparación del pegamento

- Utilizar agua limpia para la preparación del mortero, a razón de ¼ de litro de agua por cada kilogramo de Perfecto Placas (1 volumen de agua por cada 3 volúmenes de pegamento, aproximadamente).
- Colocar el agua y espolvorear lentamente el pegamento, mezclando hasta obtener una pasta homogénea, cremosa y sin grumos. En el caso de mezclar con una paleta, acoplada a cualquier taladro de bajas revoluciones (400 a 600 rpm), se recomienda no excederse de 3 minutos en el tiempo de mezclado, a los efectos de evitar incorporar una excesiva cantidad de aire, que podría reducir la adherencia del pegamento. No se debe agregar ningún otro ingrediente o aditivo a la mezcla.
- Dejar descansar 10 minutos, para permitir la disolución de los aditivos y remezclar. Un buen mezclado posibilita una mezcla más cremosa y de mayor rendimiento.
- Preparar una cantidad de material acorde al ritmo de trabajo. El tiempo de empleo del mortero en el balde está directamente relacionado con las condiciones climáticas (en tiempo frío, este período se extiende y en clima caluroso, se reduce).

Centro de Atención al Cliente

0800-333-2363

atencionalcliente@cemavellaneda.com.ar

www.cementosavellaneda.com.ar

PERFECTO PLACAS

Norma IRAM 45062 / C3-I



Requerimiento de la superficie a revestir y del cerámico

Acondicionamiento del soporte y los cerámicos

- Es importante verificar que la disposición de la estructura de sostén (separación entre montantes y soleras) sea suficientemente rígida para minimizar las deformaciones normales al plano de la colocación, siguiendo las indicaciones del fabricante del sistema constructivo a emplear.
- Las superficies deben ser planas y estar a plomo y exentas de partes sueltas, polvo, aceites, pinturas o cualquier sustancia que pueda actuar como barrera a la adherencia.
- En el caso de placas de yeso, es importante que estén aisladas de cualquier contacto eventual con alguna fuente de humedad externa, que pueda perjudicar su integridad.
- Los revestimientos a colocar pueden ser de alta, media o baja absorción. Se recomienda no humedecer los cerámicos para su colocación, los cuales deben estar también libres de polvo.
- Programar la colocación tomando en cuenta las dimensiones de los cerámicos y los requerimientos relativos a juntas de colocación y de dilatación.

Aplicación

- La selección de la llana más adecuada depende del cerámico empleado y del tipo de sustrato. Cuando las superficies a revestir no son planas, no hay un contacto uniforme y se reduce la superficie cubierta con pegamento. Este hecho se hace más significativo, con el incremento de las dimensiones del cerámico. En el cuadro que sigue, se indica, a modo orientativo, la llana requerida y el rendimiento por metro cuadrado, en función de las dimensiones del cerámico, bajo la hipótesis de que la superficie a revestir es plana y el cerámico es de primera calidad.

CUADRO INDICATIVO DE LLANAS Y RENDIMIENTOS

Dimensiones del cerámico (lado mayor)	Tipo de llana ⁽¹⁾ (mm)	Consumo (kg/m ²)
Hasta 20 cm	6 x 6	3,0
Mayores de 20 cm hasta 35 cm	8 x 8	4,0
Mayores de 35 cm hasta 50 cm	12 x 12	6,0
Mayores de 50 cm ⁽²⁾	Doble untado	(3)

(1) La llana adecuada es aquella que luego de colocar y presionar la pieza deja en la base más del 75% de la superficie cubierta de adhesivo.

(2) Para formatos de grandes dimensiones (lado mayor de la placa es \geq a 60 cm) es esencial asegurar la rigidez del sustrato. En esos casos, se recomienda consultar al Departamento Técnico.

(3) El consumo dependerá de las llanas utilizadas. Ejemplo: empleando una llana de 12 x 12 mm (6 kg/m²) sobre la placa o sustrato y otra de 6 x 6 mm (3 kg/m²) en el reverso del cerámico, resulta un consumo aproximado de 9 kg/m². La dirección de los cordones de pegamento debe ser paralela en ambas caras.

- Extender el adhesivo con una cuchara de albañil o usando el canto recto de la llana. A continuación, pasar el lado dentado de la llana, cuidando que el espesor de los cordones sea uniforme. Verificar que la llana no presente un desgaste excesivo y que el ángulo que formen ésta y el sustrato esté comprendido entre 70° y 80°, aproximadamente, ya que la reducción del mismo reduce la superficie de contacto.
- Cuando se requiera “doble untado”, asegurar que la dirección de los cordones de pegamento, tanto sobre la placa como sobre el cerámico, sea paralela.
- Controlar que la superficie expuesta de la mezcla adhesiva que ha sido extendida sobre el sustrato permanezca en estado “fresco” (evitar que se seque) durante todo el proceso de colocación: si la mezcla pierde “pegajosidad”, sobre el cordón de pegamento se forma una capa que evita el contacto íntimo entre el cerámico y el adhesivo, rompiendo la adherencia entre ambos. El lapso durante el cual la mezcla adhesiva mantiene su “pegajosidad” superficial se denomina “tiempo abierto” y se reduce fuertemente cuando las condiciones ambientales son adversas (alta temperatura, baja humedad).



Centro de Atención al Cliente

0800-333-2363

atencionalcliente@cemavellaneda.com.ar

www.cementosavellaneda.com.ar

PERFECTO PLACAS

Norma IRAM 45062 / C3-I



fuertemente cuando las condiciones ambientales son adversas (alta temperatura, baja humedad relativa ambiente, viento o existencia de corrientes de aire y asoleamiento) o la capacidad de absorción del sustrato es elevada.

- Al colocar los cerámicos, es necesario ejercer suficiente presión sobre ellos, a fin de lograr la unión de los cordones de pegamento (máxima superficie de contacto). En piezas de grandes dimensiones, se aconseja golpear los cerámicos con una masa de goma o emplear un vibrador. Perfecto Placas posee un tiempo de corrección del orden de 30 minutos (IRAM 1758), que permite salvar los errores de colocación realizados.
- Tomar en cuenta las indicaciones del fabricante de cerámicos respecto del ancho de las juntas de colocación y la disposición de las juntas de dilatación. A modo orientativo, se aconseja disponer juntas de dilatación cada 6 m, como máximo, y juntas de colocación de ancho no inferior a 3 mm.
- Si se desea reforzar la protección de la base en algún ambiente húmedo (cocina, baño, etc.) ante algún posible ingreso de agua a través de la junta, tratándose de un sustrato susceptible a la humedad, es recomendable realizar un extendido continuo y parejo con la parte lisa de llana sobre el sustrato y llanear con el lado dentado sobre el dorso de la pieza a colocar. Esta forma de colocación provee de una capa continua de pegamento que refuerza la impermeabilidad del sistema.
- Se recomienda que la colocación se realice bajo condiciones ambientales normales, donde el rango de temperatura esté comprendido entre 5 °C y 30 °C.
- En condiciones normales, es posible empastinar y habilitar la obra al día siguiente. En tiempo frío (temperatura diaria promedio inferior a 10 °C), puede ser necesario prolongar dicho período. Utilizar Pastina Perfecto Multipropósito (alta adherencia, impermeable y anti hongo)
- Asegurar el correcto sellado de todas las juntas empastinadas, especialmente en ambientes húmedos (baños, vestuarios, cocinas, etc.).

VENTAJAS

Entre las múltiples ventajas que ofrece el uso de Perfecto Placas, merecen citarse las siguientes:

Por su elevada adherencia:

Los elementos colocados se fijan con gran resistencia, ofreciendo mayor seguridad.

Minimiza el efecto de las fallas constructivas.

Su elevada adherencia inicial permite empastinar las juntas, sin demoras, en el entorno de las 24 horas de colocado el revestimiento, con temperaturas normales.

Por su elevada deformabilidad

Absorbe las pequeñas deformaciones que se generan en forma normal al plano de la colocación y que son propias del sistema constructivo.

Por su elevado tiempo abierto:

Incrementa las áreas de contacto, mejorando la adherencia y seguridad.

Posibilita a los colocadores realizar una mayor cantidad de metros (mayor productividad).

Por su baja absorción:

Permite colaborar con construcciones más seguras frente a la humedad.

Ventajas adicionales:

Ofrece la mejor relación costo-beneficio

Posee un servicio de asistencia técnica al cliente

Centro de Atención al Cliente

0800-333-2363

atencionalcliente@cemavellaneda.com.ar

www.cementosavellaneda.com.ar

PERFECTO PLACAS

Norma IRAM 45062 / C3-I



PRESENTACIONES

Perfecto Placa se comercializa en bolsas de 25 kg, con el objetivo de preservar la seguridad y salud de los usuarios, en línea con la Resolución SRT 42/2018 de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo.

Cementos Avellaneda S. A., además, ha certificado todos sus procesos de fabricación y control bajo norma ISO 9001.

ALMACENAMIENTO

Almacenar las bolsas en locales bajo techo y protegidos contra la acción de la intemperie y de la humedad del suelo y de las paredes, o de cualquier otra acción que pueda alterar o reducir su calidad. Se aconseja guardar una distancia mínima de 30 cm entre las pilas y las paredes o el suelo.

En envase original cerrado y protegido de la humedad, el tiempo máximo sugerido de almacenamiento es de 12 meses.

RECOMENDACIONES

Se recomienda seleccionar mano de obra calificada y en caso contrario, formarla en los aspectos fundamentales.

Levantar este producto con cuidado debido a su peso. Durante su manipulación, es aconsejable el uso de barbijos, usar guantes, ropa de protección manga larga y equipo de protección para ojos y la cara. Si se necesita consultar un médico, contar con el envase o la ficha de seguridad del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Reciclar el envase una vez usado.

Para una mayor información, comunicarse con el centro de atención al Cliente (C.A.C.).

Centro de Atención al Cliente

0800-333-2363

atencionalcliente@cemavellaneda.com.ar



www.cementosavellaneda.com.ar